



FÖNSTER & FASADMÅLNING

LINOLJEFÄRG

LINOLJEFÄRG FASAD

Innehåller: Anpassad blandning av linoljor, pigment, balsamterpentin.

Torrvolymhalt: 98 %.

Åtgång: 1 liter räcker till 12-20 kvadratmeter beroende på underlaget.

Torktid: ca. 24-48 timmar.

Glans: 60. Kan mattas naturligt med tiden, gäller speciellt vid utomhusbruk och märks snabbare på mörka kulörer.

Densitet: ca 1,5 kg/l

Användes till: Kan användas till nästan samtliga målningsarbeten. Speciellt framtagen för att användas vid fasad och fönstermålning utomhus. Fäster dock ej på silikon. Rengöring av verktyg och händer sker enklast med såpa och vatten.

Kulör: Linoljefärg Fasad finns i vitt och ett antal standard kulörer enligt RAÄ, Riksantikvarieämbetets lista och kan beställas färdigblandad enligt deras färgkarta.

ARBETSSÄTT vid fönstermålning:

1. Börja lossa glaset genom att ta bort kittet med t.ex. kittlampa. Ta bort all gammal färg och kitt. Gångjärn och beslag skrapas rena från allt löst sittande med en stålborste.
2. Grundoljning sker med impregneringsolja på alla trä rena ytor. Efter oljningen skall överflödet torkas av med bomullstrasar eller liknande efter ca 20 - 30 minuter, OBS! Tänk på att oljiga trasor kan självantända!
3. När oljningen har härdat ca 24 timmar skall kvistar och kittfalsar shellackeras. Torktiden på detta är ca 20 minuter.
4. Lägg fönsterkitt i kittfalsen och tryck dit glaset så att överflödigt kitt kan tas bort. Använd ett linoljekitt då linoljefärg inte fäster på t.ex. silikonkitt. Stifta glaset och sätt fast det med fönsterkitt.
5. Grundmåla en gång med linoljefärg Grund som ej skall spädas. Färgen ska målas en millimeter ut på glaset utanför kittfalsen om kittfalsen skulle släppa från glaset. Spackla med oljespackel om det behövs. Torktiden på detta är ca 24 timmar, snabbare om man har tillgång till torkrum.
6. När bågarna är torra mellanstryks de med färdigstrykningsfärg linoljefärg Klassisk invändigt och linoljefärg Fasad spädd ca 20% med terpentin utvändigt. Torktiden på detta är ca 24-48 timmar, snabbare om man har tillgång till torkrum. Tänk på att måla tunt. Linoljefärg Fasad kräver något längre tid för att härda så dessa ytor bör hanteras med försiktighet.
7. När bågarna är torra slutstryks de med linoljefärg Klassisk invändigt och med linoljefärg Fasad utspädd utvändigt. Torktiden på detta är ca 24-48 timmar, snabbare om man har tillgång till torkrum. Tänk på att måla tunt. Den utvändiga färdigmålningen görs med fördel på plats.

ARBETSSÄTT vid fasadmålning:

1. Börja med att rengöra fasaden från smuts och mögel. Ta bort all gammal löstsittande färg. Eventuellt behandla med mögelhämmandemedel.
2. Grundmåla trärena ytor en gång med linoljefärg Fasad som spädes ca 40% med terpentin. Färgen ska målas tunt. Torktiden på detta är ca 24 timmar.
3. När ytan är torr sker mellanstrykning med linoljefärg Fasad spädd ca 20% med terpentin. Torktiden på detta är ca 24-48 timmar. Tänk på att måla tunt.
4. När ytan är torr slutstryks de med linoljefärg Fasad utspädd. Torktiden på detta är ca 24-48 timmar. Tänk på att måla tunt.

TÄNK PÅ ATT alltid göra en provyta för att bedöma resultatet.