

RÖDTJÄRA

Tjärlasyr

Innehåller:	Röd linoljefärg, sydamerikansk balsamterpentin och dalbränd tjära.
Användes till:	Målning på trä.
Torktid:	ca 24 timmar. Låt dock vila några dygn före hantering.
Åtgång:	1 liter räcker till 6-12 m ² beroende på sugförmåga i underlaget.
Kulörer:	Rödbrun.
Rengöring:	Rengöring av verktyg och händer sker enklast med såpa och ljummet vatten.

MÅLNING MED RÖDTJÄRA:

Den används främst vid utvändig målning på trä. Vid målning med rödtjära kommer den underliggande träytan att framträda igenom färgskiktet som vid lasering. Rödtjära har en unik förmåga att tränga djup in i träet och ge en vattenavvisande och beständig yta.

FÖRARBETE:

Innan du börjar målningen måste du noggrant röra upp rödtjäran från botten, annars kan du få en ojämn lasering med mörkare och ljusare ytor. Ett bra tips för att undvika detta är att först röra upp rödtjäran och hålla upp mindre mängder i små byttor, tillräckligt för en kortare arbetsperiod. Tjärlukten kommer att sitta i under en längre tid.

NOGGRANT GRUNDARBETE:

Ett noggrant grundarbete är förutsättningen för en lyckad lasering, då minsta ojämnhet lyser igenom. Före målning med Kulturhantverkarnas Rödtjära ska ytorna vara torra och rena från smuts. Ojämnt sugande underlag kan ge en skiftning av kulören genom att den suger in ojämnt i underlaget.

MÅLNING:

Rödtjära är lättrinnande och måste därför appliceras på tunnast möjliga sätt. Läger du på för tjockt kommer

den att rinna. Normalt bör två strykningar göras för att ge ett bra ytskydd. Du kan med fördel använda pensel med mycket borst. Önskar du en mörkare kulör, kan du måla flera lager på varandra, men låt det torka emellan.

TORKTID:

Rödtjäran torkar på ca ett dygn, men hårdnar inte på flera dagar. Du bör låta den vila för att inte spoliara resultatet. Åtgången kan variera en del beroende på sugförmågan i underlaget. I regel går det åt mera vid första strykningen.

SAMMANFATTNING:

- ⇒ Var noga med grundningsarbetet.
- ⇒ Rör upp ordentligt före applicering.
- ⇒ Måla inte för tjockt. Gör en provyta för att bestämma resultatet.
- ⇒ Låt målningen vila ett par dygn före hantering.

OBS:

Var aktsam med självantändning i trasor, trassel och dylikt.

