



MÖBELOLJA & BÄNKSKIVEOLJA

PRODUKTINFORMATION

Innehåller: Svensk kallpressad extra renad, kokt linolja utan några lösningsmedel.

Används till: Ytbehandling av trä t.ex. möbler. Oljning av trä ute och inne. Grundoljning före målning med linoljefärg.

Åtgång: 1 liter räcker till ca 6-8 kvadratmeter.

Torktid: 24 timmar vid rumstemperatur.

Torrvolym: 110 %

ALLMÄNT OM LINOLJA: Trasor, trassel, tvättsvamp eller dyl. som använts till linolja eller linoljefärg skall förvaras väl fuktat i tättslutande kärl eller brännas.

Risk för självtändning!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Möbeloljan har en mängd olika användningsområden. Den används till ytbehandling av trärena snickerier, möbler och köksbänkar. Samt vid oljning av uttorkat trä, vid impregnering av trädgårdsmöbler.

Före målning används möbeloljan som grundolja, vilket förlänger färgens liv. På ek i kombination med galvaniserat stål kan linolja ge upphov till svarta prickar. Tänk på att kontrollera material i t.ex. spikar.

Möbeloljan är en högt förädlad linolja som har speciellt hög renhet och tål upphettning ända till 280°C. Vid applicering värmer du den till 130-150°C vilket gör att den tränger djupare in i träet. Produkten är helt giftfri och innehåller inga lösningsmedel eller tungmetaller och kan därför användas på känsliga detaljer, såsom skärbrädor och leksaker, bänkskivor, träpaneler mm.

Oljat trä tål mycket hårt slitage. Kulturhantverkarnas möbelolja tränger ner flera millimeter i träet om den först värms upp enligt anvisning under arbetsätt. När man sedan sköter

underhållet av träytan ska man göra en oljeboning med kall olja.

Underhållsintervallen beror på hur stort slitage möbelen, träpanelen, bänkskivan, leksaken, eller skärbrädan är utsatt för. Generellt måste en skärbräda oljas oftare än en byrå.

ARBETSSÄTT: Möbeloljan kan användas kall och varm. För bästa resultat på obehandlat trä kan möbeloljan hettas upp till 130-150°C före användning. Till detta finns det termostatstyrda uppvärmningskärl att köpa eller hyra. Man kan också använda t.ex. en kasserad kastrull och en termometer. Stoppa ner termometern från början och lämna inte spisen under uppvärmningen. Vid 130°C varken osar eller bubblar möbeloljan. Vid 180°C börjar den osa, den kokar vid 250°C och antänds vid 280°C. Tillsä att rätt temperatur hålls under hela behandlingen.

Använd en pensel med naturborst vid applicering, då syntetborst inte tål höga temperaturer. Stryk på oljan flödigt utan att hålla på den. På partier där oljan tränger in kan du stryka ytterligare olja. Torka alltid upp överflöd av olja efter ca. 30 minuter.

För att få en extra fin yta slipas i den våta oljan med ett fint (220-240) sandpapper, före avtorkning. Resultatet blir en sammetslen yta. För att få ett bra resultat är det viktigt att du följer anvisningarna noga, då vi inte kan garantera resultatet efter felanvändning av våra produkter.

Vi vill här också poängtera att det inte går att värma upp Kulturhantverkarnas linoljefernissa och att anvisningarna endast gäller Kulturhantverkarnas möbelolja, impregneringsolja och golvolja.

TRÄMÖBLER INOMHUS: Det går utmärkt att behandla med möbelolja på trärena möbler. Det är dock oerhört viktigt om färgborttagningen skett med lut eller annan kemisk färgborttagningsmetod, att kontrollera att alla rester av medlet är borta. Minsta rest kan spolia arbetet. Eventuella rester kan neutraliseras med ättikssprit blandat med vatten. Slipa gärna i den våta oljan för att få en fin yta. Även köksbänkar och skärbrädor kan behandlas. Se till att alla ytor är rena och torra innan du börjar. Stryk på möbeloljan ymnigt med t.ex. en pensel. Vänta i ca 30 minuter och torka sedan noggrant av överflödet med en trasa. Om en blankare yta eftersträvas går det att efterpolera ytan efter 24 timmar.

TRÄMÖBLER UTE: Utemöbler, trallar och annat utvändigt trä kan du behandla med möbelolja en eller flera gånger beroende på träets utsatthet för väder och vind.

Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15%, fråga din virkesleverantör, oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning.

Om det finns risk för mögelsporer i träet skall det behandlas först med Dentar. De mögelsporer som kan finnas i träet avdödas ej eftersom produkten är giftfri.

Stryk på ymnigt med pensel, vänta ca 30 minuter och torka sedan noggrant av överflödet med trasor. Den här behandlingen kan du sedan upprepa vid behov.

RÅD FÖR UNDERHÅLL AV OLJADE YTOR:

Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa.

Vid behov använd ett pH-neutralt rengöringsmedel (t ex vanligt diskmedel).

Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga efter och torka ordentligt torrt.

OLJEBONING OCH REPARATION: Fläckar som ej kan tvättas bort, samt smärre repor, kan du slipa bort genom att använda ett lackslippapper korn 320-400.

Applicera kall olja och slipa i den våta oljan för att få en lenare yta. Polera torrt med en bomullstrasa. Låt vila över natten.

TÄNK PÅ ATT alltid göra en provyta för att bedöma resultatet och att en burk från Kulturhantverkarna, ofta räcker till betydligt större yta än andra fabrikat. Titta alltid på etiketten och gör sedan din priskalkyl.