



GODA RÅD FÖR EN BÄTTRE FÄRGKULTUR

SVENSK FÄRGTRADITION

MARIN LINOLJA SPECIAL

Rå extra renad linolja

Innehåller: Okokt raffinerad svensk kallpressad linolja.

Användes till: Främst för impregnering av träbåtar.

Åtgång: 1 liter räcker till ca 6-8 kvadratmeter.

Torktid: 24 timmar vid rumstemperatur.

ALLMÄNT OM LINOLJA: Trasor, trassel, tvätt-svamp eller dyl. som använts till linolja eller linoljefärg skall förvaras väl fuktat i tättslutande kärl eller brännas. Se också upp med såg- och hyvelspån. **Risk för själv-antändning!**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Den okokta linoljan används traditionellt för impregnering av träbåtar, på fribord och under durken. Gistna fribord kan behandlas från insidan. Raffineringen gör att man inte behöver tillsätta terpentin vid impregneringen. Linoljan ger träet en vackrare färg och skyddar mot blåträ.

Produkten är helt giftfri och innehåller inga lösningsmedel eller tungmetaller.

På ek i kombination med galvaniserat stål kan linolja ge upphov till svarta prickar. Tänk på att kontrollera material i t.ex. spikar.

ARBETSSÄTT:

Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett pH-neutralt rengöringsmedel. (t ex vanligt diskmedel) Till grovrengöring använd såpa och köks-svamp. Skölj noga och torka ordentligt torrt.

Linolja special används kall.

Vid helrenoveringar eller nytt virke: Stryk linolja uppre-pade gånger med lång torktid emellan, ca en vecka. Stryk på oljan flödigt utan att hälla på den.

På partier där oljan tränger in kan du stryka ytterligare olja. Torka alltid av överflöd efter ca. 30-60 minuter. Avsluta impregneringen med ett tunt lager av kokt linolja.

Inoljningen med den okokta linoljan görs lämpligen på hösten medan det sista lagret av kokt linolja görs på våren.


För underhåll av tidigare oljad yta: Skrapa bort eventuell krackelerad lack. Stryk en gång med okokt linolja, låt torka någon vecka och avsluta med en strykning med kokt linolja. Torka alltid av överflödig olja ca 30-60 minuter efter varje inoljning.

För att få en extra fin yta kan man slipa i den våta oljan med ett fint (220-240) sandpapper, före avtorkning. Resultatet blir en sammetslen yta.

Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Arbeta helst med båten täckt. Om det finns risk för mögelsporer i träet skall det behandlas först. De mögelsporer som kan finnas i träet dödas ej av linoljan eftersom den är giftfri.

ROSTSKYDDSBEHANDLING: Grundning med linolja ger detaljer av järn ett gott grundskydd mot rost. Gör rent ytan ordentligt med t.ex. en stålborste, så att du får bort allt löst. Stryk på ett tunt lager med linoljan.

TÄNK PÅ ATT en burk från Kulturhantverkarna ofta räcker till betydligt större yta än andra fabrikat. Titta alltid på etiketten och gör sedan din egen priskalkyl.



KULTURHANTVERKARNA

Support: tel 08-640 60 40 / 08-33 36 20

Fabrik: tel 018-39 16 33 fax. 018-39 16 22

info@kulturhantverkarna.se www.kulturhantverkarna.se