

SKÖTSELRÅD FÖR SÅPADE GOLV behandlade med Kulturhantverkarnas Såpa

Ett golv behandlat med Kulturhantverkarnas Såpa och Målarkalk/Såpa är i högsta grad ett levande golv med en yta som kan vårdas och som blir allt vackrare med åren. Såpan i golvet utgör ett skydd varför man bör se till att såphalten i golvet inte blir alltför låg utan att man tillför såpa i den ”dagliga” vården utav golvet. Ett såpat golv är känsligt för fett och fukt varför vi inte rekommenderar såpade golv i hallar och kök.

Städning:

Börja med att dammsuga golvet nog.

Torka sedan golvet med skurduk/mopp fuktad med ljummet såpvatten. (Ca 0,5-1 dl såpa till en hink vatten.)

De allra första gångerna efter en såpbehandling kan det finnas ett överskott utav såpa varför man inte behöver tillsätta såpa i vattnet. Efter en tid kan man behöva efter moppningen byta till ca 2-3 liter rent vatten och däri tillföra 1-2 dl såpa och moppa ut över golvet. Detta för att tillföra golvet såpa och därmed skydd.

Såpning:

När smutsen börjar häfta och bli svår att få bort är det dags att såpbehandla golvet igen.

I hemmiljö brukar det röra sig kring tolv månader efter såpbehandlingen.

Dammsug, och skura golvet med ljummet såpvatten för hand eller med maskin. Låt golvet torka nästan torrt.

Våttorka golvet med 1/3 såpa och 2/3 kallt eller ljummet vatten, en till två gånger.

Låt golvet torka nästan torrt mellan gångerna och låt det bli riktigt torrt innan det börjar användas.

Repor och skador:

Alla golv råkar ut för repor och skador sett över tid. På ett såpat golv kan mindre skador och repor ”repareras”.

Det finns två olika typer av skador, dels en tryckskada som t.ex. kan uppkomma när man tappat ett tungt föremål och träet tryckts ihop. Dels en repskada som uppkommit utav att ett vasst föremål dragits över golvet.

Vid en tryckskada väter man en handduk och lägger över skadan. Låt handduken ligga i ca 15 minuter. Sedan stryker man försiktigt med ett strykjärn varmt till två prickar. Fukten och värmen gör att träet reser sig igen. Låt det torka och slipa lätt med ett fint våtslippapper, korn 400, och ta sedan lite såpa på en fuktig trasa och gnid in över skadan.

Vid en repskada slipar man lätt med ett fint slippapper. Därefter tar man lite såpa på en fuktig trasa och gnider in över skadan.

Om repan är djup och man slipat djupt ned i golvet kan man råka ut för en ”färgskillnad” under en tid, men den skillnaden försvinner efter hand.